

Лицевой слой

Белая глянцевая, двуустноориентированная, кавитированная полипропиленовая пленка. Поверхность материала имеет специальное ТОП-покрытие, разработанное для обеспечения качественной печати.

Плотность	41 g/m ²	ISO 536
Толщина	60 µm	ISO 534

Адгезив

Прозрачный, акриловый клей на основе эмульсии, постоянной липкости, общего назначения.

Подложка

Прозрачная полиэстровая подложка, обеспечивающая оптимальную гладкость для формирования равномерного адгезивного слоя.

Плотность	42 g/m ²	ISO 536
Толщина	30 µm	ISO 534

Ламинат

Общая толщина	102 µm±10%	ISO 534
---------------	------------	---------

Технические показатели

Первоначальная адгезия	8 N/25mm	FTM 9 Glass
Уровень адгезии 90°	5 N/25mm	FTM 2 St.St.
Минимальная температура этикетирования	5 °C	
Диапазон рабочей температуры	-20 °C В 80 °C	

Технические показатели адгезива

Клей S6500 имеет высокую прозрачность, хорошую стойкость к агрессивному УФ-излучению и влаге, даже при использовании на неполярных пластиковых поверхностях. Имеет хорошую стойкость ко многим растворителям и чистящим средствам, а также не оставляет разводов от воды, что важно при этикетировании слегка влажной поверхности газированных напитков. Значительно низкий уровень вытекания клея из-под лицевого слоя, заметно сокращает время простоя оборудования, т.к. позволяет работать на высоких скоростях с этикетками сложной формы высечки.

Применение и использование


Материал предназначен для этикетирования продуктов, таких как продукты питания, косметика, туалетные принадлежности, бытовая химия, игрушки и рекламные этикетки. В связи с тем, что полипропиленовая пленка довольно жесткая, следует соблюдать осторожность при использовании на неравномерных поверхностях и где используется сжимаемый материал.

Для качественного этикетирования рекомендуется применять более высокое натяжение подложки и острый угол ножа.

BF372

Fasson ®

**PP60 CAVIT TOP WHITE
S6500-PET30**



PP60 CAVIT TOP WHITE

S6500

PET30

Это автоматически созданное техническое описание материала. Все приведенные данные принимаются как типичные значения. Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации. Если у Вас имеются предложения или замечания по содержанию данного технического описания пожалуйста свяжитесь с нами по электронной почте: datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Печать и отделка

Благодаря специальному ТОП-покрытию, материал запечатывается всеми общепринятыми видами рулонной печати, такими как флексо, высокая печать водоосновными и УФ красками, трафаретная печать, а также горячее тиснение фольгой. Рекомендуется провести предварительное тестирование перед печатью

Материал обеспечивает высококачественную печать, а также высокую стабильность приводки при отделке. Наилучшие результаты достигаются при использовании плоских механизмов, в то время как ротационные требуют дополнительное внимание (Высекальные ножи должны быть адаптированы для работы с полиэфировой подложкой).

Соответствие и Подтверждения

Клей S6500 полностью соответствует европейским нормам и требованиям к прямому контакту с пищевыми продуктами 1935/2004/ЕС, а также Немецкому Стандарту (German Recommendation) (BfR) XIV и стандарту FDA FDA § 175.105. Клей также соответствует требованиям, предъявляемым Европейским Союзом от 10/2011/EU. Таким образом, в рамках указанных допусков, в соответствии с регламентами европейских норм и требований по контакту с пищевыми продуктами, клей S6500 может иметь прямой контакт с сухими, влажными и жирными продуктами питания, которые имеют фактор жирности (reduction factor) не менее 1, в соответствии с постановлением европейской Регламентирующей Комиссии (Commission Regulation) (EU) № 10/2011 с этанолом 95% как симулятор теста на миграцию в жирных продуктах питания.

Срок хранения

Для достижения оптимальной производительности используйте этот продукт в течении один год с даты изготовления, при условиях хранения, определенных FINAT (20-25°C; относительная влажность 40-50%). Длительное хранение вне этих условий может сократить срок годности.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Гарантия

Все заявления, техническая информация и рекомендации относительно продукции Avery Dennison, представленные в данной брошюре, основаны на испытаниях, которые считаются надежными, при этом такие заявления, техническая информация и рекомендации не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция Avery Dennison продается на том основании, что покупатель независимо определил ее пригодность для своих целей. Вся продукция Avery Dennison продается в соответствии с общими условиями продажи, предусмотренными компанией Avery Dennison и представленными на вебстранице <http://terms.europe.averydennison.com>

©2021 Avery Dennison Corporation, 2016 г. Все права защищены. Avery Dennison и все прочие бренды Avery Dennison, настоящая публикация, ее содержание, названия продуктов и коды принадлежат Avery Dennison Corporation. Все остальные бренды и названия продуктов являются товарными знаками их соответствующих владельцев. Настоящая публикация не может быть использована, скопирована или воспроизведена полностью или частично для каких-либо целей, отличных от маркетинговых целей Avery Dennison.